

## HYDROMASK



Fondo finitura, specifico per superfici contaminate da macchie.

Colore	Bianco
Confezioni	2,5 - 10 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di particolari resine acriliche e poliuretatiche in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,350 kg/l.
Essiccazione	Asciutto 2 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 6 - 8 ore.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Opaco <10 Gloss (Glossmetro 60°).
Resistenza agli agenti atmosferici	Buona.
Altre proprietà	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Non ingiallente.</b></li><li>- <b>Inodore.</b></li><li>- <b>Ottima elasticità.</b></li><li>- <b>Altamente lavabile.</b></li><li>- <b>Facilmente applicabile.</b></li></ul>
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

## Modo d'impiego

**Impiego** Per la smacchiatura o verniciatura di superfici in legno, ferro, muro, adeguatamente preparati, con presenza di macchie come pennarello, caffè, nicotina, ruggine, sugo ecc.

**Applicazione** Pennello o rullo a pelo raso.

**Diluizione** Pronto all'uso; se necessario max 10% in volume con acqua.

**Temperatura di applicazione** 8 - 30 °C.

**Pulizia degli attrezzi** Con acqua subito dopo l'uso.

---

### Sistemi di applicazione

#### **A) Ferro:**

- Accurata carteggiatura, per rimuovere lo sporco, la parte superficiale degradata ed eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Ritoccare eventuali parti scoperte con antiruggine Metallite, diluita massimo al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Attendere minimo 12 ore.
- Nel caso di sopravverniciatura dopo le 48 ore, si consiglia di carteggiare leggermente la Metallite.
- Ritoccare l'antiruggine e le parti macchiate con Hydromask, non diluito.
- Attendere minimo 12 ore.
- Finire con due mani di Hydromask, diluite secondo le modalità sopra riportate, attendendo minimo 6 ore tra una mano e l'altra.

#### **B) Legno:**

- Accurata carteggiatura, per rimuovere lo sporco, la parte superficiale degradata ed eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano di Hydromask, diluita massimo al 10% in volume con acqua.
- Attendere minimo 12 ore.
- Finire con una mano di Hydromask, diluita secondo le modalità sopra riportate, attendendo minimo 6 ore tra una mano e l'altra.

#### **C) Muratura con presenza di idropitture lavabili:**

- Accurata carteggiatura, per rimuovere lo sporco, la parte superficiale degradata ed eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Nel caso di presenza di pitture degradate, applicare una mano di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.

- Applicare una mano di Hydromask, diluita massimo al 10% in volume con acqua.
- Attendere minimo 8 ore.
- Applicare una mano di Hydromask, non diluita.

**D) Muratura con presenza di smalti sintetici:**

- Accurata pulizia mediante lavaggio con detergenti o soluzioni di ammoniaca.
- Risciacquare accuratamente, per evitare che residui di detergente possano creare una non ottimale adesione della finitura.
- Applicare una mano di Hydromask, diluita massimo al 10% in volume con acqua.
- Attendere minimo 8 ore.
- Applicare una mano di Hydromask, non diluita.

**Note:**

L'Hydromask Bianco è tinteggiabile con il sistema tintometrico S.S.C. per l'ottenimento di colori pastello.

Applicare in luoghi ventilati.

---

**Voce di capitolato**

Fondo finitura all'acqua, specifico per superfici contaminate da macchie (tipo Hydromask); a base di particolari resine acriliche e poliuretaniche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio            1,350 kg/l.

Altre proprietà                    - **Non ingiallente.**  
    - **Inodore.**  
    - **Ottima elasticità.**  
    - **Altamente lavabile.**  
    - **Facilmente applicabile.**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.