



Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	10% +/- 2.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

---

#### Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di intonaci, gessi, pannellature, ecc.
Applicazione	A pennello, rullo (airless).
Diluizione	15 - 25% in volume con acqua.
Temperatura di Applicazione	5 - 30 °C.
Sovrapplicazione	3 - 4 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua, subito dopo l'uso.
Sistemi di applicazione	<p><b>A) <u>Su muri nuovi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare una mano di ISOLANTE PRINTAL, diluita al 400% in volume con acqua.</li> <li>- applicare di due mani di LINTOP diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.</li> </ul> <p><b>B) <u>Su muri già verniciati:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura.</li> <li>- applicare due mani di LINTOP diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.</li> </ul> <p><b>C) <u>In caso di supporti sfarinanti:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- applicare una mano di ANCORAL PLS diluita al 40-60% in volume con Diluente sintetico 914090.</li> <li>- applicare due mani di LINTOP diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.</li> </ul>

## Voce di capitolato

Idropittura acrilica opaca **per interni**, lavabile, permeabile al vapore d'acqua e con caratteristiche antischizzo (tipo Lintop).

Peso specifico medio	1,45-1,52 kg/l.
Resa	13-17 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	10% +/- 2.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.