

IGIENIX LAVABILE



Idropittura lavabile per interno per la prevenzione della muffa.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.225\L del 29/07/2014 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Colore	Bianco
Confezioni	1 - 2,5 - 4 - 10 - 15 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di copolimeri vinilici, cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.
Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Sovrapplicazione	3 - 4 ore.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16% \pm 1.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.

Aspetto del film	Leggermente satinato.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Classificazione	Idropittura per interni – Normativa UNI:EN 13300:2002

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft)=30.68 micron dopo 200 cicli di spazzolatura Classe 3
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Opacità con resa di 10 m ² /lt = 98.02% Classe 2 Opacità con resa di 20 m ² /lt = 93.87% Classe 4

Modo d'impiego

Impiego	Per la tinteggiatura di pareti e soffitti contaminati da muffe o ambienti favorevoli al loro sviluppo.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Impregnazione: 100% in volume con acqua Prima e seconda mano: 45% in volume con acqua.
Tinteggiatura	Max 5% con tinte pronte Super Printal max 5% o in S.S.C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	<p>A) Muri nuovi: - Applicare tre mani di Igienix Lavabile, secondo le indicazioni sopra riportate.</p> <p>B) Muri con presenza di muffe: - Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.</p>
-------------------------	--

- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare una mano a pennello di Igienix non diluita su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicazione di due mani di Igienix Lavabile secondo le indicazioni sopra riportate.

Note

Evitare l'utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) in sostituzione dell'Igienix. I cicli Igienix risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina.

Voce di capitolato

Idropittura lavabile per interno per la prevenzione della muffa (tipo Igienix Lavabile); a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e specifici additivi per prevenire lo sviluppo delle muffe.

Classificato secondo la normativa UNI:EN 13300:2002 (certificato n.225\L del 29/07/2014 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	16% +/- 1.
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 10.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).
Spessore medio del film essiccato	60 - 70 micron nelle due mani.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.