



DESCRIZIONE

Fondo sintetico riempitivo per legno e superfici murali, idoneo per applicazione in interno ed esterno. Di facile carteggiabilità, prepara il supporto alla successiva riverniciatura con smalti a solvente della linea Ruby e Magnitudo o all'acqua della linea Hydrolak e Molecola.

COLORE

Bianco

CONFEZIONI

0,5 L - 2,5 L

CARATTERISTICHE

Composizione	A base di resina alchidica
Peso specifico ISO 2811	1.56 Kg/l
Contenuto solido % in Volume	64
Contenuto solido % in Peso ISO 3251	80
Brillantezza ISO 2813	Opaco <10 gloss a 60°
Essiccazione	Secco al tatto: 2 h Secco in profondità: 18-24 h
Resa teorica	16-14 m ² /l per strato
Polimerizzazione completa	7-10 gg a T=20 °C e U.R. 65%
Intervallo di sovrapplicazione	minimo 24 h - max 7 giorni

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Legno nuovo

Effettuare leggera carteggiatura per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare eventuale presenza di resina con idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere di carteggiatura. Prima di procedere alla verniciatura assicurarsi che il legno non contenga umidità elevata e che non abbia presenza di tannino. Procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di FONDO RIEMPITIVO fino ad uniformare la superficie ed in funzione dell'assorbimento del supporto. Dopo almeno 18-24 h applicare 2 strati di finitura della linea RUBY o MAGNITUDO o della linea HYDROLAK o MOLECOLA intervallati da 24 h l'uno dall'altro.

Legno già verniciato

Effettuare leggera carteggiatura per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare strati di vecchie pitture mal ancorate. Irruvidire bene le vecchie pitture ben ancorate ed eliminare la polvere di carteggiatura. Asportare eventuale presenza di resina con idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere di carteggiatura. Prima di procedere alla verniciatura assicurarsi che il legno non contenga umidità elevata. Procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di FONDO RIEMPITIVO fino ad uniformare la superficie ed in funzione dell'assorbimento del supporto. Dopo almeno 18-24 h applicare 2 strati di finitura della linea RUBY o MAGNITUDO o della linea HYDROLAK o MOLECOLA intervallati da 24 h l'uno dall'altro.

Superfici in muratura

Nei casi di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T= 20 °C e U.R < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia. In presenza di muffe o alghe detergere la parete in 2 step.

Step 1: applicazione di IGIENIX X-TREME SPRAY ad azione rapida nelle zone aggredite.

Step 2: applicazione di IGIENIX X-TREME DETERGENTE lungo tutta la superficie per un'azione di lunga durata.

A parete completamente asciutta effettuare, se necessario, stuccature con ns stucco denominato STUCOL.

Attendere completa asciugatura dello stucco e dopo carteggiatura aspirare tutte le polveri residue. Se necessario, isolare tutta la superficie con fissativo tipo ISOLANTE ACRILICO o fissativo ad alta penetrazione tipo LINFIX.

Dopo almeno 12 h applicare 1 mano di FONDO RIEMPITIVO. Dopo almeno 18-24 h applicare 2 strati di finitura della linea RUBY o MAGNITUDO o della linea HYDROLAK o MOLECOLA intervallati da 24 h l'uno dall'altro.

Nota bene: nei casi in cui è presente una vecchia pitturazione a tempera, , questa andrà completamente rimossa.

Nei casi di supporti fortemente sfarinanti trattare la superficie con fissativo a solvente tipo Ancoral PLS.

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

La polimerizzazione completa del film avviene dopo 7-10 gg a T=20 °C e U.R. 60%

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

DILUIZIONE

Pennello: 3-5% con diluente sintetico

Rullo/Spruzzo: 5-10% con diluente sintetico

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso.

TINTEGGIATURA E MAGAZZINAGGIO

FONDO RIEMPITIVO è venduto in tinta bianco e non può essere tinteggiato. Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e + 30 °C. Teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 500 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

Negli ambienti interni, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'azione.

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo sintetico riempitivo di facile carteggiabilità per legno e superfici murali, idoneo per applicazione in interno ed esterno. Applicazione su supporti adeguatamente predisposti in almeno 1 strato di FONDO RIEMPITIVO, nella quantità determinata in base alle caratteristiche e condizioni del supporto.

Fornitura e posa del materiale Euro al m²

RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.