HYDROLAK SOTTOSMALTO

FONDO RIEMPITIVO PIGMENTATO BIANCO ALL'ACQUA PER LEGNO



DESCRIZIONE

Sottosmalto inodore pigmentato di alta qualità a base di resina acrilica per applicazione su legno in interno e in esterno. Di facile applicazione, dotato di potere riempitivo, distensione e carteggiabilità a tempi ridotti. Sovraverniciabile con smalti all'acqua a base di resina acrilica, acrilica -uretanica, alchidica ed alchidica uretanica.

COLORE

Bianco

CONFEZIONI

0,75 L – 2,5 L – 10 L

CARATTERISTICHE

Composizione	A base di resine acriliche in emulsione acquosa.
Peso specifico ISO 2811	1,350 kg/l
Contenuto solido % in Volume	45
Contenuto solido % in Peso ISO 3251	61
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco
Essiccazione	4 h
Resa teorica	14–12 m^2/l x strato
Polimerizzazione completa	7 -10 gg a T=20 °C U.R. 65%
Intervallo di sovrapplicazione	Minimo 4 h

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Legno nuovo

Effettuare leggera carteggiatura per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare eventuale presenza di resina con idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere di carteggiatura. Prima di procedere alla verniciatura assicurarsi che il legno non contenga umidità elevata e che non abbia presenza di tannino. Procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di HYDROLAK SOTTOSMALTO fino ad uniformare la superficie ed in funzione dell'assorbimento del supporto.
Se necessario effettuare carteggiatura tra una mano e l'altra. Dopo almeno 4 h applicare 2 strati di finitura della linea HYDROLAK o MOLECOLA intervallati da almeno 6 h l'uno dall'altro.

Legno già verniciato

Effettuare leggera carteggiatura per asportare le fibre del legno sollevate. Eliminare strati di vecchie pitture mal ancorate. Irruvidire bene le vecchie pitture ben ancorate ed eliminare la polvere di carteggiatura.
Asportare eventuale presenza di resina con idoneo diluente. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere di carteggiatura. Prima di procedere alla verniciatura assicurarsi che il legno non contenga umidità elevata. Procedere all'applicazione di 1 o 2 strati di HYDROLAK SOTTOSMALTO fino ad uniformare la superficie ed in funzione dell'assorbimento del supporto.
Se necessario effettuare careggiatura tra una mano e l'altra. Dopo almeno 4 h applicare 2 strati di finitura della linea HYDROLAK o MOLECOLA intervallati da almeno 6 h l'uno dall'altro.

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell'ambiente: <75%
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C
La polimerizzazione completa del film avviene dopo 7-10 gg a T=20 °C e U.R. 60%
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

DILUIZIONE

Pennello/Rullo: Pronto all'uso. Se necessario max 5-10% in volume con acqua.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua, subito dopo l'uso.

TINTEGGIATURA E MAGAZZINAGGIO

Miscelare accuratamente il prodotto prima di procedere all'applicazione. Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +5°C o superiori a +35°C e umidità relativa ambiente superiore all'80%.
Verificare l'idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro. Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e + 30°C. Teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l): Pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo. Valore limite UE per questo prodotto Cat. A/d 130 g/l. Questo prodotto contiene al max 130 g/l di COV.

Negli ambienti interni, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'azione.
Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Sottosmalto inodore pigmentato di alta qualità facilmente carteggiabile a base di resina acrilica per applicazione su legno in interno ed in esterno. Applicazione su supporti adeguatamente preparati di almeno 1 strato di HYDROLAK SOTTOSMALTO, nella quantità determinata in base alle caratteristiche e condizioni del supporto.

Fornitura e posa del materiale Euro ..... al m²

RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

LINVEA VERNICI
LINVEA srl – Via Benedetto Croce, 2-4 80026 Casoria (NA)
+39 081 759 0922 – linvea@linvea.it – linvea@pec.it – www.linvea.it