

METALLITE



Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco

Colori	Bianco - Grigio - Rosso
--------	-------------------------

Confezioni	0,5 - 2,5 litri
------------	-----------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione.
--------------	--

Peso specifico medio	1,400 kg/l.
----------------------	-------------

Sovrapplicazione	Dopo 16 - 24 ore.
------------------	-------------------

Essiccazione	Asciutto: 2-4 ore. Indurito: 8-12 ore.
--------------	---

Resa	12-14 mq/l per mano.
------	----------------------

Aspetto del film	Semiopaco 12-15 Gloss (Glossmetro 60°)
------------------	--

Spessore del film	30-35 micron per mano.
-------------------	------------------------

Copertura	Buona.
-----------	--------

Riempimento	Buono.
-------------	--------

Conservazione	Il prodotto deve essere conservato in latta ben chiusa. Dopo l'impiego versare sulla superficie un velo di diluente e chiudere bene la latta, per evitare la formazione di pelle.
---------------	--

Modo d'impiego

Impiego Superfici in ferro.

Applicazione Pennello o rullo.

Diluizione Massimo 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'impiego.

Sistemi di applicazione

- Spazzolare e pulire accuratamente i ferri da trattare. Evitare residui di vecchie mani di prodotti non bene aderenti, che devono essere rimossi prima di procedere alla verniciatura. Tracce di unto e di sostanze grasse vanno eliminate mediante lavaggio con Diluente Nitro.
- Applicare due mani di Metallite cercando di ricoprire i ferri in modo omogeneo su tutti i punti della superficie, evitando punti scoperti.
- Finire con due mani di Smalto Lintex o Irilux.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Dopo l'applicazione della Metallite, non aspettare oltre due o tre giorni per l'applicazione dello smalto di finitura, per non pregiudicare l'adesione. Nel caso prevedere una leggera carteggiatura.

Voce di capitolato

Antiruggine al solvente (tipo Metallite); a base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione.

Peso specifico medio 1,400 kg/l.

Aspetto del film 12 -15 gloss (Glossmetro 60°).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.