

PRIMER ANTIRUGGINE

PRIMER SINTETICO ANTIRUGGINE

Linvea[®]
VERNICI



DESCRIZIONE

Primer sintetico antiruggine, per applicazione a rullo, pennello e spruzzo su superfici metalliche nuove o già verniciate. Indicato per la verniciatura di carpenterie metalliche, corrimano, ringhiere, portoni e manufatti vari in ferro e acciaio. Dotato di ottima pennellabilità, distensione, copertura e potere anticorrosivo, protegge e prepara il supporto alla successiva riverniciatura con smalti a solvente, della serie Ruby e Magnitudo, e ad acqua, della serie Molecola ed Hydrolak.

COLORE

Bianco - Grigio - Rosso Ossido - Arancio

CONFEZIONI

0,5 L - 2,5 L

CARATTERISTICHE

Composizione	A base di resina Alchidica
Peso specifico ISO 2811	1.55 - 1.58 Kg/l
Contenuto solido % in Volume	58-72
Contenuto solido % in Peso ISO 3251	76-79
Brillantezza ISO 2813	Opaco < 10 gloss 60°
Spessore del film secco consigliato (DFT)	30-40 µm
Essiccazione	Fuori polvere: 60 minuti Secco al tatto: 2 h Secco in profondità: 24 h
Resa teorica	16-14 m²/l per strato
Polimerizzazione completa	7-10 gg a T=20 °C e U.R. 65%
Intervallo di sovrapplicazione	minimo 24 h - massimo 7 giorni

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Metallo ferroso mai verniciato

Effettuare sgrassaggio accurato per eliminare le sostanze contaminanti dalla superficie. In caso di presenza di ruggine o calamina effettuare sabbiatura Sa 2 ½. In caso di superfici sabbiate, queste devono essere ricoperte entro 8 ore con PRIMER ANTIRUGGINE per evitare che queste vengano nuovamente contaminate. Dove non è possibile effettuare sabbiatura, effettuare spazzolatura meccanica sino al grado St3. Su superficie pulita e asciutta, applicare una mano di PRIMER ANTIRUGGINE. Ad essiccazione avvenuta, applicare 2 strati di smalto di finitura.

Metallo ferroso già verniciato

Spazzolare e/o carteggiare accuratamente per eliminare le parti di vecchia verniciatura non ben aderita. Eliminare eventuali punti di ruggine tramite carteggiatura. Irruvidire bene le vecchie pitture ben ancorate prima di procedere alla sovraverniciatura. Applicare una mano di PRIMER ANTIRUGGINE. Ad essiccazione avvenuta, applicare 2 strati di smalto di finitura.

Nota bene: nei casi di superfici particolarmente deteriorate è consigliabile sabbiatura Sa 2 ½, oppure sverniciatura con idoneo sverniciatore. Le eventuali superfici sabbiate devono essere ricoperte entro 8 ore con PRIMER ANTIRUGGINE per evitare che queste vengano nuovamente contaminate.

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiore a +5 °C o superiore a +35 °C ed umidità relativa ambiente superiore all'80%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro. Temperatura del supporto: min. +5 °C - max +35 °C.

Nota bene: areare l'ambiente per evitare accumulo di umidità. La polimerizzazione completa del film avviene dopo 7-10 gg a T=20 °C e U.R. 60%. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

DILUIZIONE

Pennello: 3-5% con diluente sintetico

Rullo/Spruzzo: 5-10% con diluente sintetico

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone subito dopo l'uso.

TINTEGGIATURA E MAGAZZINAGGIO

Miscelare accuratamente il prodotto prima di procedere all'applicazione. Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiore a +5 °C o superiore a +35 °C e umidità relativa ambiente superiore all'80%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro. A temperature di applicazione inferiori ai +15 °C potrebbe rendersi necessaria l'aggiunta di una maggiore quantità di diluente per ottenere la viscosità di applicazione desiderata. Troppo diluente causa una diminuzione della resistenza alla colatura e può dare origine a difetti in fase di applicazione. Si consiglia di applicare uniformemente il prodotto lungo tutta la superficie da verniciare in modo da non lasciare parti scoperte dalle quali potrebbe iniziare un processo di deterioramento del film ciclo applicato e del supporto. Le superfici pitturate in antiruggine devono essere ricoperte entro il minor tempo possibile con gli smalti di finitura, al fine di mantenere inalterato nel tempo il potere anticorrosivo dei pigmenti in esse contenuto, che potrebbe venire notevolmente ridotto se esposte per lunghi periodi all'esterno. Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (categoria A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al max 500 g/l di COV.

Negli ambienti interni, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'azione.

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer sintetico antiruggine, per applicazione a rullo, pennello e spruzzo su superfici metalliche nuove o già verniciate. Idoneo per la verniciatura di carpenterie metalliche, corrimano, ringhiere, portoni e manufatti vari in ferro e acciaio. Applicazione su supporti adeguatamente predisposti in almeno 1 strato di PRIMER ANTIRUGGINE, nella quantità determinata in base alle caratteristiche e condizioni del supporto.

Fornitura e posa del materiale Euro al m²

RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Rev. 1
luglio 2026