

PRIMER ANTIRUGGINE



Primer sintetico antiruggine, per applicazione a rullo e pennello su superfici in ferro e legno. Dotato di ottima pennellabilità, distensione e copertura. Protegge e prepara il supporto alla successiva riverniciatura con smalti a solvente come Lintex e Irilux.

Colore	Bianco – Grigio – Rosso Ossido – Arancio
Confezioni	0,5 - 2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Superfici	Metallo ferroso – legno
Aspetto	Opaco
Densità di massa	1,55 – 1,58 kg/l.
Brillantezza gloss 60°	<10%
Fuori polvere	60 minuti
Secco al tatto	2 h
Secco in profondità	24 h
Spessore del film secco (DFT) consigliato	30 - 40 µm 1 mano
Resa	16 - 14 m ² /L per mano
Polimerizzazione completa	7 – 10 giorni
Intervallo sovrapplicazione	minimo 24 h – massimo 7 giorni
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Utilizzo	Interno/esterno
Applicazione	Pennello – rullo – spruzzo
Diluizione	Pennello: 3-5% in volume con Diluente Sintetico Rullo/spruzzo: 5-10% in volume con Diluente Sintetico

AVVERTENZE

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Sistemi di applicazione

SUPERFICI METALLO FERROSE NUOVE

Su superficie pulita e asciutta, applicare una mano di Primer Antiruggine. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di smalto serie Lintex oppure Irilux.

SUPERFICI METALLO FERROSE GIÀ VERNICIATE

Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non ben aderenti. Applicare una mano di Primer Antiruggine. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di smalto serie Lintex oppure Irilux

SU LEGNO NUOVO:

- Accurata carteggiatura.
- Applicare una mano di Primer Antiruggine.
- Carteggiare nuovamente, per eliminare il pelo del legno.
- Finire con smalti della gamma Linvea.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO:

- Accurata carteggiatura per eliminare eventuali vecchie pitture non ben ancorate.
- Applicare una mano di Primer Antiruggine.
- Carteggiare nuovamente.
- Finire con smalti della gamma Linvea.

VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (categoria A/i): 500g/l (2010). Questo prodotto contiene al max 500g/l di COV.

Voce di capitolato

Primer sintetico antiruggine, per applicazione a rullo e pennello su superfici in ferro e legno. Dotato di ottima pennellabilità, distensione e copertura. Protegge e prepara il supporto alla successiva riverniciatura con smalti a solvente come Lintex e Irilux.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.