

ZINCPRIMER ANTICORROSIVO



Primer sintetico universale a base di fosfato di zinco, ideale per applicazione su superfici in ferro, in alluminio, in acciaio zincato in PVC rigido e ABS, adeguatamente preparati. Sovraverniciabile con smalti sintetici della serie Lintex & Irilux, smalti nitro e a rapida essiccazione.

Colore	Grigio
Confezioni	0,5 - 2,5 - 10 litri

Caratteristiche del prodotto

Proprietà	Ottimo potere anticorrosivo, ottima adesione, rapida essiccazione, consente applicazione bagnato su bagnato.
Superfici	Metallo ferroso – Alluminio – Lamiera zincata – PVC e ABS rigido
Aspetto	Opaco
Legante	Alchidico
Densità di massa	1,40 kg/l.
Brillantezza gloss 60°	<10% opaco
Fuori polvere (minuti)	15 - 20
Secco al tatto (h)	1 - 2
Secco in profondità (giorni)	12 - 18
Spessore del film secco (DFT) consigliato	30 - 40 µm

Resa	11 - 8 m ² /L per mano
Polimerizzazione completa	7 – 10 giorni
Intervallo sovrapplicazione	pennello / rullo minimo 24 ore massimo 7 giorni spruzzo minimo 1 ora
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Utilizzo	Interno/esterno
Applicazione	Pennello – rullo – spruzzo
Diluizione	Pennello/rullo: 5-10% in volume con Diluente Sintetico Spruzzo: 20-30% in volume con Diluente Nitro

Pulizia attrezzi: con diluente sintetico

Raccomandazioni L'applicazione del prodotto con temperature elevate, su superfici calde, in spessori eccessivi e/o in condizioni di esposizione solare diretta può dare origine a possibili raggrinzimenti. Miscelare bene prima dell'uso.

Sistemi di applicazione

SUPERFICI NUOVE
Su superficie pulita e asciutta, applicare una mano di Zincprimer Anticorrosivo. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di smalto serie Lintex oppure Irilux.

SUPERFICI GIA' VERNICIAE
Spazzolare e/o carteggiare curando in particolare le parti presentanti ruggine e rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non ben aderenti. Applicare una mano di Zincprimer Anticorrosivo. Dopo almeno 12 ore applicare 2 strati di smalto serie Lintex oppure Irilux.

VOC (Direttiva 2004/42/CE) Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (categoria A/i): 500g/l (2010). Questo prodotto contiene al max 500g/l di COV

Voce di capitolato

Primer sintetico universale a base di fosfato di zinco, ideale per applicazione su superfici in ferro, in alluminio, in acciaio zincato in PVC rigido e ABS, adeguatamente preparati. Sovraverniciabile con smalti sintetici della serie Lintex & Irilux, smalti nitro e a rapida essiccazione.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.